



FICHA TÉCNICA

IMPER CRIL 3 AÑOS



PintoLux

TU PINTURA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Impermeabilizante elastomérico de aplicación en frío. Gracias a su elasticidad tiene la capacidad de retornar a su forma original al ser deformado sin perder sus características. Imper Cril 3 años color blanco es recomendado como aislante térmico, cuenta con características que permiten obtener una reducción de temperatura en épocas calurosas.

TIPO

Elastomérico

BENEFICIOS

Tiene gran adherencia en todo tipo de superficies incluso sobre impermeabilizantes asfálticas envejecidas.

Buena estabilidad en exteriores.

Durable sobre sistemas impermeables acrílicos y prefabricados deteriorados.

Blanco y Rojo.

No requiere equipo especializado para su aplicación.

USOS RECOMENDADOS

Se utiliza para impermeabilizar superficies horizontales y verticales, proporcionando un acabado duradero.

COMPOSICIÓN

Formulado con resinas vinil-acrílicas pigmentos y aditivos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie donde se va aplicar IMPER CRIL 3 AÑOS deberá estar limpia y libre de cualquier contaminante como son:

Aceites, polvo, grasa, óxido, partículas sueltas, restos de otras pinturas o recubrimientos. Si presentan fisuras o grietas, deberán repararse.

DILUCIÓN

Sólo se recomienda diluir IMPER CRIL 3 AÑOS para imprimir la superficie en proporción con agua limpia 1x1.

APLICACIÓN

No debe aplicarse en días lluviosos o bajo amenaza de lluvia. Deberá suspender su aplicación 6 horas antes de que comience a llover. No mezclar con otros materiales excepto en su preparación con agua limpia para aplicación como primario.

Sistema de impermeabilización sencillo.

Para la **primera mano**, aplicar IMPER CRIL 3 AÑOS sin diluir con brocha o cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 2 m². Dejar secar de 8 a 12 horas.

Para la **segunda mano**, aplicar IMPER CRIL 3 AÑOS sin diluir en sentido cruzado a la primera mano con brocha o cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 2 m².

Sistema completo de impermeabilización con refuerzo.

Para la **primera mano**, aplicar IMPER CRIL 3 AÑOS sin diluir con brocha o cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 2 m², inmediatamente después colocar la **membrana de refuerzo Imperflex** sobre la película húmeda y dejar secar de 8 a 12 horas.

Nota: Reforzar los puntos críticos como: coladeras, domos, pretilas etc.

Para la **segunda mano**, aplicar IMPER CRIL 3 AÑOS sin diluir sobre la membrana de refuerzo en sentido cruzado a la primera mano con brocha o cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 2 m².

Importante: La garantía de durabilidad de 3 años es aproximada de acuerdo a las condiciones de uso, así como el lugar de aplicación que puede requerir de mantenimiento para conservarla.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha



Cepillo de ixtle



Rodillo



PRECAUCIONES DE APLICACIÓN

No aplique o manipule en áreas cerradas o a temperaturas inferiores a 5°C.

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.



FICHA TÉCNICA

IMPER CRIL 3 AÑOS



PintoLux

TU PINTURA

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en donde exista un tránsito peatonal intenso.

No debe utilizarse en superficies sumergidas o en contacto continuo con agua.

RENDIMIENTO TEÓRICO

1 m²/L (a 2 manos)

Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

ALMACENAMIENTO

IMPER CRIL 3 AÑOS deberá almacenarse en lugares secos, bajo techo y en su envase original, donde la temperatura no sea menor a 5°C y mayor a 30°C.

Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas o paquetes que contengan botes de 1 y 4 litros.

INFLAMABILIDAD

Material no inflamable, base de agua

PRESENTACIÓN

Cubeta 19L

Bote 4L

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (kg/L)	1.2450+/-2%
VISCOSIDAD (cps)	19000 a 25000
% SÓLIDOS	42+/-2%
pH	8.0 a 9.0
TOXICIDAD	No
INFLAMABILIDAD	No
ESTABILIDAD (envase cerrado)	24 meses
ESTABILIDAD (envase abierto)	12 horas
COLOR	Blanco y Rojo
ADELGAZADOR	Agua
VOC (g/lit)	<1
SECADO IMPRIMACIÓN (horas)	8 a 24
SECADO AL TACTO (minutos)	45 60
SECADO DURO (horas)	24
TIEMPO DE REPINTADO (horas)	12
SECADO TOTAL (días)	7
ADHERENCIA	Buena
PODER CUBRIENTE (m²/lit)	1 (a 2 manos)



FICHA TÉCNICA

IMPER CRIL 3 AÑOS



PintoLux
TU PINTURA

IMPORTANTE

Todos los datos, información y diseño contenido en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por leyes vigentes.

PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta hoja técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta carta sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.