



FICHA TÉCNICA

IMPER ROK



PintoLux
TU PINTURA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Impermeabilizante asfáltico base solvente de aplicación en frío que proporciona una extraordinaria impermeabilidad, adherencia, resistencia y elasticidad.

TIPO

Asfáltico base solvente.

BENEFICIOS

- . No necesita calentarse para su aplicación.
- . Alto desempeño en todo tipo de clima, con alta durabilidad, para obras nuevas y mantenimiento.
- . Una vez seco puede permanecer bajo tierra en contacto continuo con el agua.
- . Brinda protección efectiva contra la corrosión causada por agentes atmosféricos, sales, ácidos y álcalis ligeros.
- . Forma barrera de vapor impermeable.
- . Buena adherencia, resistencia y elasticidad.
- . Libre de tolueno.

USOS RECOMENDADOS

Como recubrimiento anticorrosivo en superficies metálicas.

Como impermeabilizante, en superficies verticales y horizontales de mampostería, concreto, lámina, tabique, madera, asbesto y cemento, etc.

Como recubrimiento impermeable y duradero en áreas de concreto con humedad, por ejemplo en cimentaciones, muro de contención, charolas de baños, jardineras y depósitos de agua no indicados para consumo humano, etc.

COMPOSICIÓN

Elaborado con asfaltos refinados, agregados minerales, solventes de rápida evaporación. Libre de tolueno y asbesto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficies dónde se va a aplicar IMPER ROK deberá estar limpia y libre de cualquier contaminante como: aceites, polvo, grasa, óxido, partículas sueltas y restos de otras pinturas o recubrimientos, etc.

IMPRIMACIÓN

Aplique, sin diluir, una capa uniforme de IMPER PRIMER para sellar la superficie.

Nota: Si presenta defectos, grietas o fisuras estas deben repararse antes de la aplicación del recubrimiento.

APLICACIÓN

Para la **primera mano**, aplicar IMPER ROK sin diluir con brocha, jalador o cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 1 m². Dejar secar de 12 a 24 horas.

Para la **segunda mano**, aplicar IMPER ROK sin diluir en sentido cruzado a la primera mano con brocha, jalador o cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 1 m².

Sistema completo de impermeabilización con refuerzo.

Para la **primera mano**, aplicar IMPER ROK sin diluir con brocha, jalador o cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 1 m², inmediatamente después colocar la **membrana de refuerzo Imperflex** sobre la película húmeda y dejar secar de 12 a 24 horas.

Nota: Reforzar los puntos críticos como: coladeras, domos, pretilas etc.

Para la **segunda mano**, aplicar IMPER ROK sin diluir sobre la membrana de refuerzo en sentido cruzado a la primera mano con brocha o cepillo de ixtle a razón de 1 litro por cada 1 m².

Recomendación: Se recomienda realizar un riego de arena sobre la última capa de impermeabilizante aún fresco para aumentar la durabilidad del sistema.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha



Jalador o Cepillo de ixtle



PRECAUCIONES DE APLICACIÓN

- . No aplique o manipule en áreas.
- . No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
- . En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.



FICHA TÉCNICA

IMPER ROK



PintoLux
TU PINTURA

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en donde exista un tránsito peatonal intenso.

No use el producto para recubrir zonas que puedan estar en contacto con alimentos, bebidas y agua potable.

RENDIMIENTO TEÓRICO

1 m²/L.

Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

ALMACENAMIENTO

IMPER ROK deberá almacenarse en lugares secos, bajo techo y en su envase original, donde la temperatura no sea menor a 5°C y mayor a 30°C .

Estiba no mayor a 3 cubetas y/o 6 camas de cajas o paquetes que contengan botes de 1 y 4 litros.

INFLAMABILIDAD

EL PRODUCTO ES INFLAMABLE puede causar quemaduras en la piel, sus vapores pueden ser dañinos.

Conserve el envase tapado y retirado del calor, chispas y flama. Evite el contacto con los ojos o ropa; evite respirar sus vapores. Su aplicación requiere de una ventilación adecuada.

Tenga un extinguidor de incendios cerca tipo bióxido de carbono.

PRESENTACIÓN

Cubeta 19L

Lata 4L

Lata de 1 L

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (kg/L)	1.04+/-2%
VISCOSIDAD (cps)	90 000 a 120 000
% SÓLIDOS	74+/-2%
TOXICIDAD	Si
INFLAMABILIDAD	Si
ESTABILIDAD (envase cerrado)	12 meses
ESTABILIDAD (envase abierto)	10 a 12 horas
COLOR	Negro
SECADO IMPRIMACIÓN (horas)	8 a 24
SECADO AL TACTO (minutos)	120
SECADO DURO (horas)	24
TIEMPO DE REPINTADO (horas)	12
SECADO TOTAL (días)	7
ADHERENCIA	Buena
PODER CUBRIENTE (m ² /lt)	1



FICHA TÉCNICA

IMPER ROK



PintoLux
TU PINTURA

IMPORTANTE

Todos los datos, información y diseño contenido en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por leyes vigentes.

PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta hoja técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta carta sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.