



FICHA TÉCNICA

TEXTUCOM



PintoLux
TU PINTURA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento decorativo elaborado con resinas vinil acrílica en pasta, listo para aplicarse en fachadas, muros, plafones y generalmente sobre cualquier tipo de superficie.

TIPO

Vinil-Acrílica

BENEFICIOS

La correcta preparación de la superficie garantizara un mejor acabado, rendimiento y mayor duración.

Color blanco.

Nota: Se puede tintar con cualquier color de línea.

Color especial sobre pedido.

USOS RECOMENDADOS

Ideal para elaborar una extensa gama de texturas para la decoración de interiores.

Se recomienda aplicar BONDACRET PINTOLUX para promover la adherencia, dar mayor resistencia a la pasta texturizada **TEXTUCOM**.

COMPOSICIÓN

Formulado con resinas estiren acrílicas, pigmentos inorgánicos y granos de mármol que le conceden excelente adherencia, dureza y resistencia por lo cual son ideales como interiores y exteriores.

Acabado terso.

Acabado fino.

Acabado medio.

Acabado grueso.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie donde se va aplicar **TEXTUCOM** deberá estar limpia y libre de cualquier contaminante como son: polvo, grasa, aceite, humedad, resto de otras pinturas o pinturas mal adheridas.

En superficies de hormigón, cemento, yeso, ladrillo, piedra natural, artificial, etc., deberán estar limpias y libres de cualquier tipo de contaminantes, si se presenta defectos, fisuras o grietas éstas deberán repararse con PASTA RESANADOR PINTOLUX.

En superficies de yeso o concreto nuevos dejar secar 30 días de tal manera que evapore toda la humedad retenida en la superficie, posterior limpiar de modo que no queden residuos de aceite u otros aditivos para la cimbra ya que limitan la adherencia de la pasta texturizada **TEXTUCOM**.

Recomendamos usar siempre **DESMOLDANTE PINTOLUX** ya que evita el deterioro de los moldes y cimbras sin dejar residuos contaminantes.

APLICACIÓN

Mezclar perfectamente la cantidad de **TEXTUCOM** que se va aplicar. Aplicar una base como sellador y adherente de **BONDACRET** diluido a 50% con agua.

Aplicar **TEXTUCOM** una vez que haya secado la base con una llana metálica de acero inoxidable, rodillo de fieltro, equipo neumático, etc., sin diluir.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Llana dentada, espátula, esponja, llana lisa, escoba, rodillo de fieltro.

A dar la textura desea, escobillado, caracoleado, cuadriculado, circular, rayado, gravado de rodillo.

PRECAUCIONES DE APLICACIÓN

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.

No aplicar en exteriores en días lluviosos o con pronóstico de lluvia en las siguientes 72 horas.

Prohibida su venta a menores.

No se deje al alcance de los niños.

En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.

Aplique en espacios con ventilación adecuada.

Cierre bien el envase después de cada uso.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en metales, pisos, terrazas, escaleras o en áreas donde se deba pisar.

RENDIMIENTO TEÓRICO

2 a 2.2kg/m² Nota: Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

Considere que la correcta preparación de la superficie garantiza mejor acabado y duración.



FICHA TÉCNICA

TEXTUCOM



PintoLux
TU PINTURA

ALMACENAMIENTO

Pasta texturizada TEXTUCOM PINTOLUX deberá almacenarse en lugares secos, bajo techo y en su envase original, donde la temperatura no sea mayor a 5°C y mayor a 35°C.

INFLAMABILIDAD

Material no inflamable.

PRESENTACIÓN

Cubeta 30Kg.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

1. PRODUCTO ENVASADO	
1. DENSIDAD (g/L)	1.79 a 1.88
2. CONSISTENCIA	PASTA
3. Viscosidad (cps)	13,000 a 160,000
4. COLOR	Blanco
5. ESTABILIDAD	
5.1 ENVASE ABIERTO	5 a 6 horas
5.2 ALMACENAMIENTO	12 meses
6. pH	8.0 a 9.0
7. TOXICIDAD	No
8. INFLAMABILIDAD	No
9. % SÓLIDOS	
9.1 PESO	76 a 80
9.2 VOLUMEN	64 a 66
10. DILUYENTE	Agua
11. VOC	1gr/Lt
12. GARANTÍA	12 meses
2. PRODUCTO APLICADO	
1. TIEMPOS DE SECADO	
2. IMPRIMIR DIBUJO	5 minutos
2.1 TACTO	4 a 5 horas

1.3 DURO	72 horas
3. ADHERENCIA	Buena sobre cualquier superficie
4. GROSOR DE LA PELÍCULA	
4.1 ESPESOR HÚMEDO	40 a 99 mils
3.2 ESPESOR SECO	250 a 65 mils
5. RENDIMIENTO (kg/m ²)	2 a 2.2 kg/m ²
6. PRIMARIO RECOMENDADO	Bondacret

IMPORTANTE

Todos los datos, información y diseño contenido en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por leyes vigentes.

PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta hoja técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta carta sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.