



Pintolux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA ECOFAST MAX

Acabado: Brillante, Mate, Satinado Metálico

Tipo: Alquidálico modificado con estireno

Serie: 17XX

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte alquidálico modificado con estireno de secado rápido con acabado brillante, metálico y mate. Ideal para trabajos donde el secado de la pintura sea un factor fundamental para su manipulación. Debido a sus propiedades anticorrosivas, es altamente recomendado para proteger contra la corrosión superficies interiores y exteriores de metal, estructura metálica, marcos de fierro en ventanas y puertas, tuberías, techumbres de lámina, etc.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Tipo: Esmalte alquidálico modificado con estireno.

Acabado: Brillante, Mate, Satinado, metálico.

Segmento: Arquitectónico.

Usos: Altamente recomendada en interiores y exteriores de metal, estructuras metálicas.

Resistente a: La corrosión.

Cubriente: 1 mano.

Ideal para superficies: Nuevas o repintadas.

Produce un acabado duro con máxima retención de color y brillo.

Colores: 21 colores de línea.

USOS Y RECOMENDACIONES.

Recomendado para proteger contra la corrosión superficies interiores y exteriores de metal, estructura metálica, marcos de fierro en ventanas y puertas, tuberías, techumbres de lámina.

También puede utilizarse en yeso, concreto, mampostería, etc., con las reservas de cada caso, (se recomienda realizar una prueba antes ya que dependerá su funcionalidad de las condiciones del sustrato).

Produce un acabado duro con máxima retención de color, adherencia y gran resistencia a la intemperie.

IMPORTANTE: No es compatible con el Esmalte Alquidálico

5 estrellas (10XX) y Esmalte 5 estrellas plus (15XX)

RENDIMIENTO TEÓRICO

8 a 10 m²/L

NOTA: Los cálculos de rendimiento no incluyen perdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

PRESENTACIÓN DE ENVASADO

- Tambo 200 litros
- Cubeta 19 litros
- Galón 4 litros
- Envase 1 litro



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA ECOFAST MAX

Acabado: Brillante, Mate, Satinado Metálico

Tipo: Alquidálico modificado con estireno

Serie: 17XX

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO ¹

DENSIDAD kg/L	0.880 a 1.22
CONSISTENCIA	Líquida
FINURA (H) (Hegman) Según acabado	4 @ 7
VISCOSIDAD (cps)	2000 a 3000
COLORES	21 de línea
TOXICIDAD	Si
INFLAMABILIDAD	Si
% Sólidos (peso)	34 a 56
DILUYENTE	Xilol / Thinner STD
TIEMPO DE SECADO ² .	Polvo: 5 a 10 min Tacto: 9 a 20 min Duro: 24 hrs.
ESPESOR HÚMEDO	3 mils
UNIDADES DE BRILLO (A 60°)	> 85 GU

3. APLICACIÓN PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie donde se va a aplicar Ecofast Max debe estar seca y libre de cualquier contaminante que impida su adherencia como: polvo, grasa, óxido, material suelto etc.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Las pinturas viejas o en mal estado deberán eliminarse por completo usando Removedor Industrial PintoLux.

En caso de superficies de yeso o concretos nuevos, dejar secar 30 días de tal manera que evapore toda la humedad retenida en el sustrato. Para superficies de metal nuevas es indispensable el uso de Primarios Anticorrosivos PintoLux.

APLICACIÓN

- 1) Para aplicación por aspersión Ecofast Max se debe diluir con xilol o thinner estándar de buena calidad de un 20 a 25%
- 2) lave el equipo de aplicación con thinner inmediatamente después de cada uso.
- 3) Aplique la primera mano y deje secar de 5 a 10 minutos antes de aplicar la segunda mano.
- 4) Sobre superficies galvanizadas se recomienda aplicar Primario Anticorrosivo Cromato de Zinc PintoLux.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha



Cepillo de cerda



Pistola de
Aspersión



Rodillo





PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA ECOFAST MAX

Acabado: Brillante, Mate, Satinado Metálico

Tipo: Alquidálico modificado con estireno

Serie: 17XX

CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD

ESTABILIDAD EN ENVASE CERRADO. 12 meses

ESTABILIDAD EN ENVASE ABIERTO. 6 horas

PREVENCIÓNES DURANTE LA APLICACIÓN

- a) No fume ni ingiera alimentos durante su aplicación.
- b) En exteriores no se debe aplicar bajo indicios de lluvia, o ambientes propicios de humedad y que no permite que este seque de manera adecuada, durante el periodo establecido.
- c) Cerrar el envase después de que se aplique cada vez el producto.
- d) Prohibida su venta a menores de edad
- e) Aplique en espacios con ventilación adecuada.
- f) No use este producto para recubrir zonas que pueden estar en contacto con alimentos, bebidas, agua potable.
- g) Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada origina graves daños a la salud.

4. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

En caso de ingestión, no se provoqué el vómito, solicite atención médica inmediata, evitar el contacto directo; para mayor información de riesgo consultar la hoja de seguridad del producto **ECOFAST MAX**.

Todos los datos, información y diseño contenido en esta ficha técnica, bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta ficha sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

Para obtener la ficha de información técnica más reciente ponerse en contacto con su agente de ventas de **PINTUCOM S.A DE C.V**.



FICHA TÉCNICA ECOFAST MAX

Acabado: Brillante, Mate, Satinado Metálic	
Tipo: Alquidálico modificado con estireno	Serie: 17XX

Para mayor información consultar la página www.pintolux.com.mx o bien comunicarse al departamento de servicios a clientes:

- Atención al Cliente: 800. 7714.600.
- Ventas: 55.61.97.88 y 55.61.94.84.
- pintolux@pintolux.com.mx
- Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040

¹ Las características técnicas de los productos fabricados en **PINTOLUX** son determinadas por metodología interna la cual se basa en normas oficiales mexicanas.

² El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones ambientales de aplicación.