



FICHA TÉCNICA

IMPER PRIMER



PintoLux
TU PINTURA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimador y sellador tapoporos, de baja viscosidad en emulsión acuosa, de gran estabilidad, con alto contenido de sólidos. Ideal para usarse como base en sistemas de impermeabilización IMPER ROK.

TIPO

Sellador

BENEFICIOS

- . Excelente penetración en la porosidad del sustrato.
- . Aplicación en frío.
- . Elástico y flexible.
- . No requiere equipo especializado para su aplicación.

USOS RECOMENDADOS

Como sellador de superficies porosas en losas, dalas, muros de colindancia, contratraves, madera, etc., dónde posteriormente se aplicará impermeabilizantes asfáltico IMPER ROK.

COMPOSICIÓN

Emulsión asfáltica acuosa, compuestos bituminosos y cargas minerales.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie donde se va aplicar IMPER PRIMER deberá estar limpia y libre de cualquier contaminante como son:

Aceites, polvo, grasa, óxido, partículas sueltas, restos de otras pinturas o recubrimientos.

Nota: Si presenta defectos, grietas o fisuras estas deben repararse antes de la aplicación del recubrimiento.

APLICACIÓN

Producto listo para ser aplicado, aplique el producto a una mano con brocha, rodillo o cepillo de ixtle.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha



Cepillo de ixtle



Rodillo



PRECAUCIONES DE APLICACIÓN

- .No aplique o manipule en áreas cerradas.
- .No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
- .En caso de ingestión, no provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.

RENDIMIENTO TEÓRICO

4 a 6 m²/L.

Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

ALMACENAMIENTO

IMPER PRIMER deberá almacenarse en lugares secos, bajo techo y en su envase original, donde la temperatura no sea menor a 5°C y mayor a 30°C .

Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas o paquetes que contengan botes de 1 y 4 litros.

INFLAMABILIDAD

Material no inflamable, base de agua

PRESENTACIÓN

Cubeta 19L



FICHA TÉCNICA

IMPER PRIMER



PintoLux
TU PINTURA

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (kg/L)	1.02+/- 0.02%
VISCOSIDAD (cps)	2000 a 3000
% SÓLIDOS	36+/-2%
pH	8.0 a 9.0
TOXICIDAD	No
INFLAMABILIDAD	No
ESTABILIDAD (envase cerrado)	12 meses
ESTABILIDAD (envase abierto)	12 horas
COLOR	Café Oscuro
SECADO IMPRIMACIÓN (horas)	8 a 24
SECADO AL TACTO (minutos)	30 a 60
SECADO DURO (horas)	8
ADHERENCIA	Buena
PODER CUBRIENTE (m2/lit)	4 a 6

IMPORTANTE

Todos los datos, información y diseño contenido en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por leyes vigentes.

PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta hoja técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta carta sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.