



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA PINTURA PARA TRÁFICO

Acabado: Mate

Tipo: Alquidálico modificado y hule clorado

Serie: 6001-6002

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura para tráfico a base de resina alquidálica modificada y hule clorado de secado rápido, ideal en la señalización de líneas continuas o discontinuas en carreteras y vialidades, señalamiento en cruces peatonales, líneas laterales en guarniciones orientación de tránsito, estacionamientos, etc. Recubrimiento de secado rápido con gran resistencia al desgaste por rodamiento y paso peatonal. Compatible con superficies de concreto y asfalto.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Tipo: Resina alquidálica modificada y hule clorado.

Acabado: Mate.

Segmento: Arquitectónico.

Usos: Señalamiento en creces peatonales.

Resistente a: la interperie.

Cubriente: 1 mano.

Ideal para superficies: Nuevas o repintadas.

Produce un acabado duro con máxima retención de color y brillo.

Colores: Blanco y amarillo libre de plomo

RENDIMIENTO TEÓRICO

2 a 4 m²/L

NOTA: Los cálculos de rendimiento no incluyen perdidas por variaciones del espesor, mezclado y aplicación, así como irregularidades de la superficie o porosidad.

PRESENTACIÓN DE ENVASADO

- Tambo 200 litros
- Cubeta 19 litros
- Galón 4 litros
- Envase 1 litro

ALMACENAMIENTO

La pintura de tráfico PintoLux deberá almacenarse en lugares secos, bajo techo y en su envase original, dónde la temperatura no sea mayor a 30°C.

Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas o paquetes que contengan botes de 1 a 4 litros.



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA PINTURA PARA TRÁFICO

Acabado: Mate

Tipo: Alquidálico modificado y hule clorado

Serie: 6001-6002

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO ¹

DENSIDAD	1.20 mínimo
CONSISTENCIA	Líquida
FINURA (U.Hegman)	2
VISCOCIDAD (U.K.)	70-90
COLORES	Amarillo y Blanco
TOXICIDAD	Si
INFLAMABILIDAD	Si
% Sólidos (peso)	44
Contenido bióxido de titanio	21 mínimo
Contenido amarillo cromo	22 mínimo
DILUYENTE	Solvente PintoLux
TIEMPO DE SECADO ²	Polvo: 5 a 10 min Tacto: 15 min Duro: 45 hrs.
ADHERENCIA	Buena
ESPESOR HÚMEDO	6 a 8 mils
ESPESOR SECO	4 a 6 mils
PODER CUBRIENTE (m2/lt) 6 mils	2 a 4 m2 / Lt

3. APLICACIÓN PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie donde se va a aplicar la pintura para tráfico PintoLux debe estar seca y libre de cualquier contaminante que impida su adherencia como: polvo, grasa, aceite, óxido, humedad, etc.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Si presentan defectos, fisuras o grietas, éstas deberán repararse antes de la aplicación del recubrimiento.

APLICACIÓN

- 1) Para aplicación con brocha y rodillo la pintura para tráfico se debe máximo un 30% con tolueno.
- 2) Para aplicación con aspersión o máquina pinta rayas, la pintura para tráfico se debe diluir máximo 20% con solvente para tráfico PintoLux.
- 3) Lave el equipo de aplicación con thinner estándar inmediatamente después de cada uso.
- 4) Para un acabado reflectivo se puede espolvorear la microesfera de vidrio PintoLux sobre la película húmeda en proporción a 0.700 kg por cada litro de pintura para señalamientos en carreteras o zonas urbanas mediante cualquier procedimiento automático de post-mezclado y 1.200 kg por litro para aeropistas.



PintoLux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA PINTURA PARA TRÁFICO

Acabado: Mate

Tipo: Alquidálico modificado y hule clorado

Serie: 6001-6002

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha



Cepillo de cerda



Pistola de
Aspersión



Rodillo



Para un acabado terso, se recomienda usar brochas y rodillos Corona.

CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD

ESTABILIDAD EN ENVASE CERRADO. 12 meses

ESTABILIDAD EN ENVASE ABIERTO. 6 horas

PREVENCIÓNES DURANTE LA APLICACIÓN

- a) No fume ni ingiera alimentos durante su aplicación.
- b) En exteriores no se debe aplicar bajo indicios de lluvia, o ambientes propicios de humedad y que no permite que este seque de manera adecuada, durante el periodo establecido.
- c) Cerrar el envase después de que se aplique cada vez el producto.
- d) Prohibida su venta a menores de edad
- e) Aplique en espacios con ventilación adecuada.
- f) No use este producto para recubrir zonas que pueden estar en contacto con alimentos, bebidas, agua potable.

4. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

En caso de ingestión, no se provoqué el vómito, solicite atención médica inmediata, evitar el contacto directo; para mayor información de riesgo consultar la hoja de seguridad del producto **PINTURA PARA TRÁFICO**.

Todos los datos, información y diseño contenido en esta ficha técnica, bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

PINTUCOM S.A DE C.V declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio, mismo motivo esta ficha sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

Para obtener la ficha de información técnica más reciente ponerse en contacto con su agente de ventas de **PINTUCOM S.A DE C.V**.



Pintolux
TU PINTURA

FICHA TÉCNICA PINTURA PARA TRÁFICO

Acabado: Brillante, Mate, Satinado Metálic	
Tipo: Alquidálico modificado con estireno	Serie: 17XX

Para mayor información consultar la página www.pintolux.com.mx o bien comunicarse al departamento de servicios a clientes:

- Atención al Cliente: 800. 7714.600.
- Ventas: 55.61.97.88 y 55.61.94.84.
- pintolux@pintolux.com.mx
- Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, Alcaldía. Azcapotzalco, C.D.M.X. 02040

¹ Las características técnicas de los productos fabricados en **PINTOLUX** son determinadas por metodología interna la cual se basa en normas oficiales mexicanas.

² El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones ambientales de aplicación.