



**PintoLux**  
TU PINTURA

## FICHA TÉCNICA DESMOLDANTE

Tipo: Parafínico

Serie: 4000

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Compuesto elaborado a base de parafinas seleccionadas e hidrocarburos que evitan la adherencia entre el concreto y el molde de la cimbra.

#### 1.1 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

**Tipo:** Parafínico.

**Segmento:** Arquitectónico.

**Uso recomendado:** En cimbras metálicas, de madera, de fibra de vidrio, casetones, pecho de paloma, moldes de plástico y de yeso.

**Beneficios:**

- Prolonga la vida útil de moldes y cimbras.
- Mejora los acabados del concreto.
- Facilita descimbrar sin que se deteriore el molde y la estructura colada.
- Actúa como lubricante en las cimbras metálicas y evita la corrosión.
- Protege la cimbra contra la humedad.
- De fácil aplicación.
- Secado rápido y no mancha el concreto.

Alta calidad que permite descimbrar fácilmente dejando excelentes acabados con un alto rendimiento.

#### 1.2 USOS

Ideal para elementos convencionales o arquitectónicos. Facilita el descimbrado y ayuda a mejorar los acabados de cualquier elemento de concreto. Impide que el concreto, yeso, mortero se adhieran a la cimbra o moldes, en su proceso de fraguado. Optimiza los tiempos de aplicación y limpieza. No deja residuos grasos, sobre las estructuras cimbradas.

### 1.3 RECOMENDACIONES

- No mezclar con otro producto.
- Mantener cerrado en su envase original entre 5 y 30 °C bajo techo.
- Producto inflamable, manténgase apartado de flamas o chispas.
- Utilice el equipo de seguridad recomendado (guantes de hule, lentes de seguridad y zapato de seguridad).

### 1.4 RENDIMIENTO PRÁCTICO

RENDIMIENTO PRÁCTICO	
EN CIMBRAS DE MADERA	6-8 m <sup>2</sup> /L
EN CIMBRAS METÁLICAS	10-12 m <sup>2</sup> /L

**NOTA:** El rendimiento puede variar dependiendo de la aplicación, así como la superficie o porosidad del sustrato donde será aplicado el material.

### 1.5 PRESENTACIÓN DE ENVASADO

- Cubeta 19 litros
- Tambor 200 litros

## 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO<sup>1</sup>

PRODUCTO ENVASADO	
VISCOSIDAD <sup>2</sup>	200-500 cps
DENSIDAD	0.8749 ± 0.02 Kg/L
SÓLIDOS EN PESO	9 ± 2 %
OLOR	Característico a hidrocarburo
INFLAMABILIDAD	Flamable
TOXICIDAD	Tóxico por ingestión e inhalación prolongada.



**PintoLux**  
TU PINTURA

## FICHA TÉCNICA DESMOLDANTE

Tipo: Parafínico

Serie: 4000

### 3. APLICACIÓN

#### 3.1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La cimbra donde se va aplicar Desmoldante PintoLux debe estar limpia, seca y sin restos de concreto o cualquier material extraño.

#### 3.2 PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Antes de utilizar el producto este deberá ser mezclado perfectamente con una pala limpia, o por agitación hasta homogeneizar.

#### 3.3 DILUCIÓN

Producto listo para aplicar. No diluir.

#### 3.4 APLICACIÓN DEL MATERIAL

Una vez homogeneizado el producto aplicar una capa uniformemente sobre la cimbra, usando una brocha, rodillo o un equipo de aspersión, en caso de cimbras de madera nueva aplique dos manos de DESMOLDANTE PintoLux.

No aplique sobre superficies húmedas.

Retire los restos del desmoldante cuando la superficie vaya a recibir acabados.

Deje secar por 30 minutos y utilice la cimbra o molde en forma normal.

#### 3.5 EQUIPO DE APLICACIÓN

Recomendable utilizar complementos PintoLux, (Cepillo de cerda y/o espátula para limpieza de la superficie, brocha, rodillo y pistola de aspersión para la aplicación).

Lave el equipo de aplicación inmediatamente después de cada uso.

PISTOLA DE  
ASPERSIÓN



BROCHA



RODILLO



#### 3.6 PRECAUCIONES

- No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
- ¡Precaución! Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Prohibida su venta a menores.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión, no se provoque vómito, solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto directo.
- Aplique en espacios con ventilación adecuada.
- Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud.
- Cierre bien el envase después de cada uso y manténgalo bajo techo a una temperatura de 5-30 °C.

### 4. CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD

**ESTABILIDAD EN ENVASE  
CERRADO**

**24  
meses**



**PintoLux**  
TU PINTURA

## FICHA TÉCNICA DESMOLDANTE

Tipo: Parafínico

Serie: 4000

### 5. RESTRICTIVA DE RESPONSABILIDADES

Por ningún motivo se deberán mezclar con otro tipo de material o producto diferente a los señalados en esta ficha técnica; el uso de este producto en condiciones diferentes a las descritas en esta ficha técnica queda a riesgo del usuario o responsable de la aplicación, en cualquiera de los casos anteriores la garantía se invalida.

El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades con la selección del producto para un uso específico.

En caso de ingestión, no se provoqué el vómito, solicite atención médica inmediata, evitar el contacto directo; para mayor información de riesgo consultar la hoja de seguridad del producto Desmoldante PintoLux.

Todos los datos, información y diseño contenido en esta ficha técnica, bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

**PINTUCOM S.A DE C.V** declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fabricación y que la información contenida en esta ficha técnica está basada en pruebas que se consideran confiables por laboratorio. Mismo motivo esta ficha sirve como una guía, cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestro producto es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar su uso y manejo. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino que el recomendado asume todo el riesgo y responsabilidad correspondiente.

Para obtener la ficha de información técnica más reciente ponerse en contacto con su agente de ventas de **PINTUCOM S.A DE C.V.**

Para mayor información consultar la página [www.pintolux.com.mx](http://www.pintolux.com.mx) o bien comunicarse al departamento de Atención a Clientes:

- Atención a Clientes: 800 7714 600
- Ventas: 55 61 97 88 y 55 61 94 84
- [pintolux@pintolux.com.mx](mailto:pintolux@pintolux.com.mx)
- Ubicación: Acalotenco 52, Col. San Sebastián, Alcaldía. Azcapotzalco, CDMX 02040

<sup>1</sup> Las características técnicas de los productos PintoLux son determinadas a nivel laboratorio, con metodología interna la cual se basa en normas oficiales mexicanas.

<sup>2</sup> Temperatura a 25°C.

La calidad del producto dependerá de un correcto sistema de aplicación, así como de condiciones ambientales al ser utilizada en el exterior. La garantía es de 24 meses en envase cerrado.